

立邦涂料（中国）有限公司检测中心

Testing Center of Nippon Paint (China) Co., Ltd.

报告编号 No.: TR-20230228003

检测报告

TEST REPORT

检测结果汇总						
序号	检测项目		技术要求	检测结果	检测标准	单项判定
1	容器中状态		无硬块, 搅拌后呈均匀状态	无硬块, 搅拌后呈均匀状态	GB/T 9756-2018	合格
2	施工性		刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	GB/T 9756-2018	合格
3	低温稳定性 (3 次循环)		不变质	不变质	GB/T 9268-2008	合格
4	低温成膜性 (5℃)		成膜无异常	成膜无异常	GB/T 9756-2018	合格
5	涂膜外观		正常	正常	GB/T 9756-2018	合格
6	干燥时间 (表干) / h		≤ 2	<1	GB/T 1728-1979	合格
7	对比率 (白色和浅色)		≥0.90	0.92	GB/T 23981-2009	合格
8	耐碱性 (24h)		无异常	无异常	GB/T 9756-2018	合格
9	耐洗刷性/次		≥350	350 次不漏底	GB/T 9756-2018	合格
10	VOC 含量, g/L		≤80	26	GB 18582-2020	合格
11	甲醛含量, mg/kg		≤50	未检出	GB/T 23993-2009	合格
12	苯系物总和含量 [限苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)], mg/kg		≤100	未检出	GB/T 23990-2009	合格
13	总铅 (Pb) 含量, mg/kg		≤90	未检出	GB/T 30647-2014	合格
14	可溶性 重金属 含量	镉 Cd, mg/kg	≤75	未检出	GB/T 23991-2009	合格
		铬 Cr, mg/kg	≤60	未检出	GB/T 23991-2009	合格
		汞 Hg, mg/kg	≤60	未检出	GB/T 23991-2009	合格
15	烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 (限辛基酚聚氧乙烯醚 [C ₈ H ₁₇ -C ₆ H ₄ -(OC ₂ H ₄) _n OH, 简称 OP _n EO] 和王基酚聚氧乙烯醚 [C ₉ H ₁₉ -C ₆ H ₄ -(OC ₂ H ₄) _n OH, 简称 NP _n EO], n=2~16), mg/kg		≤1000	未检出	GB/T 31414-2015	合格